

# CALCEMADRE fondo

Fondo silossanico traspirante pronto all'uso da utilizzare nella preparazione di supporti murari non uniformi, prima dell'applicazione di CALCEMADRE Pittura o di finiture minerali a calce e sintetiche traspiranti. È disponibile in versione LISCIA o RUVIDA con granulometria da 0,3 mm. Nella versione ruvida contiene speciali fibre che consentono di coprire microcavillature da ritiro (non di tipo dinamico).

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CALCEMADRE Fondo è un prodotto a base silossanica con elevata adesione e permeabilità al vapore che lo rende compatibile con finiture minerali o sintetiche traspiranti. Adatto sia in interno che in esterno. Consente di uniformare supporti con notevoli differenze d'assorbimento. La versione ruvida promuove inoltre l'adesione delle finiture traspiranti a spessore. La scelta della granulometria più opportuna dipende dalla ruvidità del supporto. In caso di supporti lisci come il cartongesso è consigliato CALCEMADRE Fondo Liscio; in caso di supporto ruvido come la malta fina è consigliato l'utilizzo di CALCEMADRE Fondo Ruvido. Le fibre contenute consentono di utilizzare CALCEMADRE Fondo Ruvido nella preparazione di supporti con micro cavillature da ritiro inferiori a 0,1 mm (non di tipo dinamico).

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Prima dell'applicazione di CALCEMADRE Fondo, verificare che i supporti siano asciutti, puliti e privi di parti polverulente o in fase di distacco. In presenza di supporti molto assorbenti o polverosi trattare le superfici con opportuno isolante.

## METODOLOGIA DI POSA

Applicare CALCEMADRE Fondo a pennello o a rullo rasato a pelo medio max da 20 cm. Qualora fosse richiesta una seconda mano per uniformare il supporto, essa va applicata quando la precedente è perfettamente asciutta.

Prima di procedere alla realizzazione dei cicli di finitura, CALCEMADRE Fondo deve essere completamente essiccato, anche in profondità.

## RESA

La resa varia in funzione della ruvidità e dell'assorbimento del supporto da trattare. Mediamente con un litro di CALCEMADRE Fondo Liscio si trattano circa 10-11 m<sup>2</sup> per mano di prodotto applicato su supporto liscio.

Mediamente con un litro di CALCEMADRE Fondo Ruvido si trattano circa 6-8 m<sup>2</sup> per mano di prodotto applicato su supporto con ruvidità fine.

## AVVERTENZE

Operare a temperature comprese tra i 10° ed i 30°C, con umidità relativa non superiore all'85%.

### DATI TECNICI

Confezioni	4 litri
Coefficiente di permeabilità (DIN 52615)	μ 96
Temperatura minima stoccaggio	+5°C
Tempo max. di stoccaggio imballo chiuso	12 mesi

### TIPOLOGIA

	CALCEMADRE Fondo Liscio	CALCEMADRE Fondo Ruvido
Granulometria	50 micron	0,3 mm max
Peso specifico	1,4 Kg/litro	1,4 Kg/litro

Queste informazioni tecniche si basano sulle nostre ricerche ed esperienze. Non essendo sempre sotto il nostro controllo le condizioni d'uso, possiamo garantire solamente la qualità del prodotto. Il nostro Ufficio Tecnico, è a disposizione per la soluzione di ogni eventuale problema inerente l'utilizzo dei nostri prodotti.